



## FICHA TÉCNICA

**PRODUTO: VERNIZ NC FOSCO**  
**CÓDIGO: 242.005**

Última Revisão:02/2011

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

#### CARACTERÍSTICAS:

Produto indicado para acabamento final, de secagem rápida, de fácil aplicação, ótimo rendimento que proporciona Acabamento Fosco. Com brilho entre 08 – 12UB.

#### USO RECOMENDADO:

Aplicação em substrato de madeira e móveis em geral em interiores, que não tenham contato com água e sol

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Primeiro verificar se a madeira tem burracos, fissuras ou depreções. Nestes casos, aplicar massa (206.xxx ) na cor mais próxima da madeira. Aguardar tempo de secagem e promover o lixamento, seguindo sempre o sentido dos veios da madeira. Iniciar o lixamento com lixa grana 150 até 240. Após retirar com ar ou com pano seco todo pó do lixamento. A madeira deve estar limpa, isenta de óleos, resíduo de cola e outro tipos de contaminantes.

Aplicar de 1 a 2 demãos um de nossos Seladores Fundo: 922.001, 922.004, 922.007 ou 222.001, lixando entre as demãos.

#### PREPARAÇÃO E DILUIÇÃO:

Misturar bem o produto antes de iniciar a diluição.

**Pistola** - Diluir entre 40 a 50 % com Thinner 252.000 (Thinner 2000)ou 252.400 ( Thinner 2400)

#### APLICAÇÃO:

**Pistola** - Aplicar de 1 a 2 demãos , com intervalo de 1 hora entre demãos.

**OBS:** Aplicar o produto com temperatura entre 10 e 35°C. Úmidade relativa do ar entre 40 e 65°C, acima de 65°C de úmidade usar retardador para evitar branqueamento.

#### RENDIMENTO TEORICO

**Pistola** – 4 a 6 m<sup>2</sup> por litro/demão

Este procedimento pode variar de acordo com a superfície a ser pintada, como absorção, diluição, método e técnicas de aplicação.

Na aplicação a pistola convencional ocorre as maiores perdas, devido a dispersão do produto durante a aplicação.

#### SECAGEM 25°C

**ENTRE DEMÃOS:**1 hora

**TOTAL:** 24 horas



## FICHA TÉCNICA

### **REPINTURA:**

Se estiver em boas condições, promova o lixamento com lixa grana 280 ou 320, após retirar todo pó do lixamento promover a aplicação novamente.

Pintura que não estiver em boas condições com fissuras ou descascamento, recomenda-se a remoção completa e proceder conforme pintura nova.

### **LIMPEZA**

Aguardar no mínimo 7 dias para garantir a durabilidade da superfície pintada.

Limpar com um pano úmidecido com água, se necessário usar sabão neutro. Para limpeza dos utensílios e equipamentos de pintura usar um de nossos Thinners: 252.000 ou 252.400

### **RECOMENDAÇÕES**

Para proteger sua saúde, aconselhamos o uso de equipamentos de segurança, como óculos, luvas, mascaras e calçados fechado para o manuseio e aplicação dos produtos.

**ARMAZENAMENTO:** Manter o produto na embalagem sempre fechada. em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

**PRAZO DE VALIDADE:** 18 meses após a data de fabricação.

**OBSERVAÇÕES:** Outras informações entrar em contato com departamento técnico.

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO APENAS DIRETRIZES GERAIS PARA A APLICAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS. FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DE TESTES CUIDADOSOS E REPRESENTAM O ATUAL ESTÁGIO DE NOSSO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA. NÃO ASSUMIMOS RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS PELA MÁ UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.